

Forum: Céramique de Beauce

Topic: question pour ,ceramboce,ti-paul 1963,et dedale? Subject: Re: question pour ,ceramboce,ti-paul 1963,et dedale?

Posté par: Ceramboce

Contribution le : 28/07/2007 00:17:51

Bonsoir Tigri & vous tous,

Voici une question très pertinente et que plusieurs aimeront sûrement connaître.

En fait je n'ai pas d'expérience pratique de la céramique mais des connaissances glanées chez les Anciens de la CB.

Je dirais qu'il y a trois principaux facteurs qui influent sur les dimensions de pièces et ce pour un même vase tel que présenté par Tigri pour ses vases nos 41 en TR & TB.

D'abord on parle de coulage de pièces dans un moule de plâtre. Après la 100ième coulée ce moule est tellement usé que les détails des pièces s'estompent et cette dernière pièce sera plus grande que la première.

Ce moule est alors détruit et jeté.

Le type de terre ou argile agissait sur la rétraction de pièces. Plus pour une pièce en TR.

La cuisson est un des plus important facteurs de rétrécissement.

Plus la pièce est chauffée, plus elle se rétrécit.

La terre rouge pouvait difficilement subir de hautes températures telles que celles exigées dans les milieux de la restauration et de l'hôtellerie.

Des pièces s'affaisaient sur les pernettes.

On retrouve à l'occasion des pièces présentant des enfoncements de pointe de pernette du à une trop haute température.

En exemple le MMB de St-Joseph conserve une théière totalement affaisée sur la pernette.

Bye Ceramboce.